

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212023
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



ファインコートP

吸水調整材・表面被膜養生材

はじめに ファインコートPは、超微粒子系アクリルエマルジョンを使用した吸水調整プライマーです。下地のコンクリート面にあらかじめ塗布することで、素地の吸い込みを抑制することでドライアウトを防ぎ、付着強度の向上・安定化をもたらします。

また、セメント系塗り材料の仕上げ面に塗布することで、表面の急激な乾燥を防ぎ、ひび割れの発生を抑制すると共に、安定した強度発現をもたらします。

- 特長**
- 優れた浸透性
 - 高いバリアー効果
 - 優れた耐水性
 - 中性化防止性・遮塩効果

- 用途**
- 下地コンクリートの吸水調整プライマー
 - セメント系塗り材料の表面被膜養生

- 荷姿**
- 18kg / 内面コート缶
 - 4kg / ダンボール箱 (2kg / ポリ容器 × 2、噴霧ノズル付)

使用量

荷姿	標準使用量	施工可能面積
18kg/缶	0.15 kg/m ²	120 m ² /缶
4kg/箱		26 m ² /箱

原液のまま無希釈で使用してください。

使用工具 ウールローラー、刷毛、スプレーガン、専用スプレー (4kg品に内包)

オバナヤ・セメントエックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル	TEL:03-3663-7641	FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48	TEL:052-851-9361	FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル	TEL:06-6305-0371	FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339	TEL:0594-72-3414	FAX:0594-72-3485

基本物性

項目	物性値
外 観	白色乳濁液
固形分	約 15.0 %
pH	約 7.3
粘 度	約 3.2 mPa·s
比 重	約 1.0
機械的安定性	優 秀
化学的安定性	優 秀

**使用上の
注意事項**

0 以上で使用してください。
使用途中の缶・ポリ容器は密閉し、早めに使い切ってください。
保管する際は、密閉されていることを確認し、高温多湿の場所を避け、凍結しないように注意してください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。