

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1212028
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



OSカラーSK - E800

床用水性アクリル弾性塗料

はじめに OSカラーSK - E800は、耐摩耗性、防滑性、耐久性、耐水性に優れた床用の水性アクリル弾性塗料です。

速乾性があるため、施工後、短時間で軽歩行が可能となります。乾燥後の塗膜は、適度の柔軟性を有し、ひび割れ追従性に優れています。

- 特長**
1. 環境に優しい水性タイプのため、安心して作業できます。
 2. 耐摩耗性と耐水性があり、ポリマーセメント系塗膜防水材などの着色仕上げ材として最適です。
 3. 耐摩耗性と共に水に濡れても滑りにくく特性を併せ持ち、駐車場、プールサイド、テニスコート、工場床などの着色仕上げに最適です。
 4. 水性塗料でありながら、乾燥・硬化が早く、施工後、短時間で解放できます。

- 用途**
1. 屋内外の駐車場、テニスコートなどの塗り床カラー仕上げ
 2. プールサイド、公園などの滑り防止カラー仕上げ

荷姿 15kg / 缶

使用量

標準使用量	0.3~0.4 kg/m ²
希釈	清水 10~30%
施工可能面積	37~50 m ² /缶

使用工具 ウールローラー、刷毛、吹付け塗装機

オバナヤ・セメントエクス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル	TEL:03-3663-7641	FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48	TEL:052-851-9361	FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル	TEL:06-6305-0371	FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339	TEL:0594-72-3414	FAX:0594-72-3485

塗膜性能

試験温度: 20℃

試験項目	試験結果	試験方法
付着性	100/100	JIS K 5600(碁盤目試験)
耐摩耗性	0.25 g	JIS K 5600(テーパ-摩耗試験)
耐水性	異常なし	水道水: 10日間浸漬
耐アルカリ性	異常なし	飽和水酸化カルシウム液: 10日間浸漬
塗膜硬度	HB	鉛筆硬度
伸び率	50 %	JIS A 6021
引張強度	2.0 N/mm ²	JIS A 6021

**使用上の
注意事項**

希釈水は清水を使用し、粘度調整のみに使用してください。
 ご使用になる前にハンドミキサーなどで十分にかき混ぜてください。
 強風下や降雨、降雪が予想される場合、気温5℃以下の場合には施工を避けてください。
 保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光を避け、雨掛かりのない乾燥した場所で凍結させないでください。
 速乾性があるため、開封後に作業を中断するときには、必ず密閉してください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。