

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	1403044
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/



セメンテックスVF（吹付け用）

ビニロン繊維補強一材型ポリマーセメントモルタル

はじめに セメンテックスVFは、アクリル系粉末ポリマーを既調合したプレミックスマルタルで、水を加えて練混ぜるだけで断面修復用ポリマーセメントモルタルとして使用できます。

セメンテックスVFは、ビニロン繊維が混合されていますので、1回で厚付け施工できるだけでなく、繊維の補強効果によりひび割れ抵抗性に優れています。

- 特長**
1. 完全既調合品で、水で練混ぜるだけで常に安定した品質の欠損補修用ポリマーセメントモルタルとして使用できます。
 2. ビニロン繊維が混合されていますので、一度に厚付けすることを可能とすると共に、硬化後のひび割れ抵抗性に優れています。
 3. 適度な流動性をもち、良好なポンプ圧送性と厚吹き時のダレ防止を両立しています。
 4. アクリル系粉末ポリマー含有により、付着耐久性、水密性、中性化防止、塩害阻止性が高く、下地コンクリートの保護機能に優れています。

- 用途**
- ・ 鉄道、道路、水路、トンネル覆工などの断面修復
 - ・ 栈橋、ダム、水路などのコンクリート断面修復
 - ・ 各種コンクリート構造物の断面修復・欠損補修

標準配合

1袋当りの標準配合水	
セメンテックスVF	清水
20kg	2.8～3.0リットル

備考)練混ぜ水量は、施工時の気温・施工方法により調整して下さい。

1m ³ 当りの標準配合水	
セメンテックスVF	清水
1,600kg(80袋)	224～240リットル

荷姿 20kg / 防湿袋入り

オバナヤ・セメンテックス株式会社

東京 : 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町16-6香取ビル	TEL:03-3663-7641	FAX:03-3661-0496
名古屋 : 〒467-0067 名古屋市瑞穂区石田町1-48	TEL:052-851-9361	FAX:052-851-9450
大阪 : 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル	TEL:06-6305-0371	FAX:06-6305-0372
工場 : 〒511-0432 三重県いなべ市北勢町東村1339	TEL:0594-72-3414	FAX:0594-72-3485

標準使用量

施工厚	粉体使用量 (m ² 当り)
10 mm	16 kg
20 mm	32 kg
30 mm	48 kg

基本物性

			試験温度: 20°C
項目		試験結果	試験方法
可使時間		60分	—
圧縮強度	28日	30.0 N/mm ²	JIS A 1171
曲げ強度	28日	7.5 N/mm ²	
接着強度	28日	1.5 N/mm ²	建研式
耐凍結融解性		300サイクル異常なし	JIS A 1148(A法)

**使用上の
注意事項**

気温3℃以下、降雨・降雪・降霜が予想される場合は、施工を避けてください。

材料は直射日光を避け、雨の当たらない湿気の少ない場所で保管してください。

混練りは清水を使用して、ハンドミキサーやモルタルミキサーで3分以上十分に行い、材料に粘り気がでてから施工してください。

下地が乾燥状態の場合は、下地を水湿してから吹付けを行ってください。

本商品はアルカリ性を示しますので、皮膚に触れたりした場合、直ちに水で洗い流してください。

本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。