

ファインコートSP 施工要領

1. 材料

荷姿、標準使用量

品名	荷姿	標準使用量	施工可能面積
ファインコートSP	18kg/缶	0.2 kg/m ²	90 m ² /缶

2. 使用方法

- ・施工面の不純物・脆弱部を除去すると共に表面の塵埃、レイトンス等をサンダー等で除去し、水洗い清掃または高圧水洗浄を行ってください。
 - * 浮き・剥落の原因となりますので、下地清掃は十分に行ってください。
- ・乾燥後、ファインコート SP を、刷毛・スプレーガン等でむらなく十分に塗布してください。
 - * 吸水の激しい下地の場合、ドライアウトの原因となりますので、むらなく十分に塗布してください。
 - * ファインコート SP は原液のまま使用してください。
- ・指触乾燥後、モルタルの上塗り作業が可能です。(20℃で1時間程度)
 - * 埃等が付着すると上塗材・仕上材の接着力を阻害しますので、なるべく早い時期に次工程の作業を行ってください。
- ・材料が乾燥、硬化するまでの間に、降雨・降雪の恐れがある場合は、作業を行わないでください。

3. その他、注意事項

- ・気温3度以下、降雨・降雪・降霜が予想される場合は、施工を避けてください。
- ・本商品はアルカリ性を呈します。使用時は保護メガネ、手袋などの保護具を着用してください。
- ・皮膚に付着した場合は、すみやかに多量の水で洗い流してください。
- ・使用後の器具は速やかに水で洗浄してください。
- ・使用中の缶は密封し、早めに使い切ってください。
- ・保管する際は、密閉されていることを確認し、直射日光や高温多湿の場所を避け、凍結しないように注意してください。

※本商品の安全取り扱い上の詳しい注意事項が必要なときは、安全データシート(SDS)をご請求下さい。

※製品改良のため予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承下さい。