

かため太郎

潜在硬化型エポキシ樹脂 スプレー缶補修剤

鉄錆び、コンクリートやレンガ等 脆弱部分の補修に！！

潜在硬化性エポキシ樹脂を
エアゾールスプレー化。
潜在硬化剤を配合しているため乾燥面
だけでなく湿潤面でも使用できます。
無機質系素材の空隙に浸透して固化する
ため、脆弱部の表層を強化します。
無機質系素材や鉄錆びに内在する水分を
取り込むため、材料性質に加え投錨効果
により高浸透力があります。



かため太郎の防錆び作用

潜在硬化剤のケチミンが錆び層の水分を吸収し、
錆び層に浸透又は錆び層を被覆したエポキシ
樹脂が保護膜となって、錆び層への水分や酸
素の侵入を長期にわたって抑えます。

「シュッ！」とひと吹き一手間効果

手軽なポケットサイズに設計、また逆さまにしても
使用できます。

付帯する工具などは一切不要で対象物に噴霧するだ
けのワンプッシュ施工を実現。

使用方法

1. 対象面の付着物や埃、浮錆びなどを除去します。
2. 缶をよく振り、塗布面から20cmの感間隔でノズルを対称面
に向けます。
3. スプレー缶を振りながら噴射ボタンを押しスプレーし、
施工面が濡れ色又は表面のテカリを確認したら完了です。
(一度に厚付せずに2~3程度塗り重ねてください。)
4. **本製品は当日使いきりタイプです。**
(ご使用後数日は使用可能ですが噴射口が固まり、**再度
の噴霧が出来なくなります。**)

標準使用量


施工可能面積 1~2㎡程度/本

* 使用量は下地の状況により異なります。

荷姿

外観 300mlエアゾール缶

寸法 62mm×190mm

 **オバナヤ・セメント株式会社**

本 社 名古屋市瑞穂区石田町 1-48
TEL.052-851-9361 FAX.052-851-9450
北海道営業所 TEL.0155-28-5601 FAX.0155-28-5602
関東営業所 TEL.048-224-9463 FAX.048-224-9464
中部営業所 TEL.052-851-9361 FAX.052-851-9450
中四国営業所 TEL.0848-66-4878 FAX.0848-66-4879
南九州営業所 TEL.0986-25-2151 FAX.0986-25-2156